

Scheda Tecnica: FORMACROM ABS BIANCO 9249 FC

According EN 10204-3.1

Data di emissione : 02.02.2016

caratteristiche fisico/meccaniche

proprietà	metodo	unità di misura	valori
Carico massimo a flessione	ISO 178/A	Mpa	67,3
Modulo Elastico a flessione	ISO 178/A	Mpa	2.425
Urto IZOD con intaglio	ISO 180/A	KJ/m ²	13,2
M.F.I. (220 °C - 10 kg)	ISO 1133	g/10min	18,4
Peso specifico	ISO 1183	g/cm ³	1,05

Risultati ottenuti con condizionamento del materiale previsto secondo normativa, ove necessario.

I dati sono da intendersi come una guida generale e non rappresentano necessariamente il risultato che può essere ottenuto dopo la lavorazione.

(*)

Laboratorio FORMAC condizionato costantemente ad una temperatura controllata di 23 ± 2° C e 50% U.R.